

عملکرد رفتار خاک‌های دانهای سست تقویت شده با الیاف مصنوعی

اسماعیل معصومی، کاوه استاد علی عسکری*
 *نویسنده مسئول Kaveh_oaa2001@yahoo.com

چکیده:

جهت بررسی و اندازه‌گیری تأثیر متغیرهای مختلفی چون نوع الیاف، درصد وزنی (نسبت وزن خشک الیاف به وزن خشک خاک) و طول الیاف بر بهبود باربری خاک ماسه‌ای سست تسلیح شده (با توزیع تصادفی)، از الیاف مصنوعی همچون پلی‌پروپیلن در آزمایش CBR استفاده شد. نتیجه شاخص در این آزمایشات، افزایش مقاومت برشی مخلوط ماسه با توزیع تصادفی الیاف در رطوبت ۱۳/۸ درصد است. اما در رطوبت بیشتر رفتار خاک مسلح متفاوت می‌گردد. افزایش طول الیاف تا ۱۲ میلیمتر با تغییر درصد الیاف مقاومت باربری را افزایش داده؛ درحالی‌که افزایش بیشتر طول، کاهش مقاومت را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی: خاک ماسه‌ای سیلتی، تثبیت خاک، الیاف پلی‌پروپیلن، CBR.

۱- مقدمه

پیکربندی خاکی با ویژگی‌های مهندسی دلخواه، تثبیت و تسلیح خاک نامیده می‌شود. تسلیح خاک با الیاف از یک طرف شامل استفاده مستقیم از الیاف به صورت تصادفی در ماتریسی همانند خاک است و از طرف دیگر شامل استفاده از الیاف با آرایش‌یافتگی مشخص، همچون خانواده ژئوسینتتیک‌ها است. در واقع خاک مسلح، ماده مخلوطی ناشی از ترکیب و بهینه‌سازی خواص تک تک مواد تشکیل دهنده آن است [۱].

روش‌های فیزیکی مثل افزودن المان‌های گسسته با توزیع تصادفی همچون استفاده از الیاف مصنوعی، یک روش نسبتاً موفق در بهبود عملکرد خاک می‌باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که خصوصیات تنش-کرنش مقاومت خاک‌های تسلیح شده با توزیع تصادفی الیاف تابعی از میزان الیاف، نسبت طول به عرض و سطح اصطکاک الیاف در امتداد خاک و الیاف و خصوصیات مقاومتی است [۲]. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده بر روی خاک‌های مخلوط شده با الیاف گوناگون، نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد. در بیشتر موارد، افزودن الیاف به خاک، افزایش قابل توجهی در پایداری خاک


پدیده استفاده از الیاف جهت ارتقای خصوصیات رفتاری مواد گوناگون یک ایده قدیمی می‌باشد. آن طور که «تونگو و فیلیس» در کتاب «الیاف جدید» خود اشاره می‌کنند، ۴۰۰۰ سال قبل بشر از الیاف به‌عنوان عنصری تقویت‌گر در خاک استفاده می‌کرده‌است. همچنین کاربرد الیاف در دیوار چین در ۲۰۰۰ سال قبل موید این مطلب است که دانش مهندسی نساجی از قدیم‌الایام در کنار مهندسی عمران، یاریگر ایشان در ارتقای عمر مفید سازه‌های گوناگون بوده‌است. در سال‌های اخیر استفاده از خاک مسلح با استفاده از المان‌های مختلف تسلیح، مخصوصاً مصالح ژئوسینتتیک رو به فزونی گذاشته و کاربرد زیادی در زمینه ژئوتکنیک داشته‌است. الیاف‌ها که به صورت مصنوعی و یا طبیعی تولید می‌شوند و با اختلاط با خاک باعث افزایش مقاومت برشی و کششی خاک و اصلاح خواص مهندسی آن می‌شوند. یکی از این نوع الیاف مصنوعی، تریشه‌های موکت و ژئوتکستایل است که از دیدگاه محیط زیستی استفاده صحیح و دفع آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. تقویت خاک‌های ضعیف و نامناسب جهت به کارگیری در شیروانی‌ها، پی‌ها، بستر جاده‌ها، سدها و ... برای ایجاد

جدول ۱- مشخصات خاک مورد آزمایش

استاندارد	مقدار	مشخصات
AASHTO	(A-2-4)	نوع خاک
ASTM-D2487	SM بر حسب طبقه بندی یونیتاید	طبقه بندی
	ماسه سیلتی	جنس ذرات
ASTM 854	۲/۶۶۹ گرم بر سانتیمتر مربع	چگالی نوده ویژه
ASTM-D4318	٪۲۸.۵	حد روانی
ASTM-D4318	٪۲۱.۷۹	حد خمیری
ASTM-D4318	٪۷.۷۱	شاخص خمیری

۲-۲- الیاف

الیاف مورد استفاده جهت تسلیح، الیاف پلی پروپیلن با اندازه های ۶ و ۱۲ و ۱۹ میلیمتری و درصدهای وزنی ۰/۱۵ و ۰/۱ و ۰/۲۵ بوده است. مشخصات الیاف مذکور در جدول (۲) ارائه گردیده است.



شکل ۳- الیاف پلی پروپیلن مصرفی.

جدول ۲- مشخصات الیاف مورد استفاده.

مقدار	مشخصات
سفید	رنگ ظاهری
منفرد	نوع الیاف
۱	وزن مخصوص (g/cm ³)
۲۳	قطر (میکرون)
۴۰۰	مقاومت کششی (MPa)
۱۶۵ - ۱۶۰	محدوده ذوب (درجه سانتیگراد)
پایین	هدایت حرارتی
پایین	هدایت الکتریکی
بالا	مقاومت در برابر اسیدها و قلیاها
بالا	مقاومت در برابر نمک

در مقابل شرایط مختلف به همراه دارد [۳]. مطالعات قبلی نشان می دهد که افزودن الیاف به طور قابل توجهی CBR ماسه و رس مسلح با الیاف پلی پروپیلن را بدون هیچ نشانی از شکست بعد از آزمایش، افزایش می دهد [۴ - ۶].

۱- مصالح مورد استفاده


۱-۲- خاک

خاک مورد استفاده در این پژوهش یک نوع ماسه سیلت دار می باشد. این نمونه از منطقه بیابانی سگری واقع در شمال شرقی اصفهان تهیه شده است.



شکل ۱- محل خاک برداری (سگری اصفهان).


منحنی دانه بندی آن (ASTM D422-87) در شکل (۲) آمده است. قطر متوسط دانهها (D50) ۰/۲ میلیمتری باشد. در تراکم به روش پروکتور استاندارد ASTM D698-91 رطوبت بهینه آن برابر ۱۳/۸ درصد و وزن مخصوص خشک حداکثر ۱/۵ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد. بر اساس استاندارد ASTM D854-92 چگالی دانه های خاک (Gs) ۲/۶۹۹ تعیین گردیده است.



شکل ۲- منحنی دانه بندی ماسه.

۳- آماده سازی نمونه ها

به منظور بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر خاک ماسه سیلتی، مجموع ۱۲ آزمون مورد بررسی قرار گرفته، که هر آزمون سه بار تکرار شده است. الیاف به صورت تصادفی با مقدار آب بهینه مورد نیاز به ۵ کیلوگرم خاک اضافه شده، سپس در ۳ لایه در تراکم سبک در قالب های CBR کوبیده و پس از ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفت.




شکل ۷- نمای سطح خاک مسلح شده با الیاف پس از بارگذاری.



شکل ۴- آماده سازی نمونه ها.

۴- ارائه و تفسیر نتایج

آزمایش CBR بر روی نمونه صورت گرفته و نتایج آن در طی دو شکل زیر بیان گردیده است. در شکل (۸) نشان داده شده که با هر طول الیاف و درصدهای متفاوت مقدار CBR چه تغییری می کند و در شکل (۹) بهینه هر طول با یکدیگر مقایسه گردیده است.



شکل ۸- تغییرات مقدار CBR با درصد های مختلف الیاف.



شکل ۵- مخلوط الیاف به صورت تصادفی.

همانطور که در نمودارهای فوق مشاهده می شود با افزایش میزان الیاف تا ۰/۱ درصد، مقدار CBR افزایش یافته و بعد از آن کاهش می یابد، که این امر نمایانگر توده شدن الیاف در ۰/۱۵ درصد وزنی به بعد می باشد. نتایج فوق نشانگر این مطلب است که در الیاف به طول ۱۲ میلیمتر بهترین مقدار CBR حاصل خواهد شد.

۵- نتیجه گیری

نتایج ارائه شده در این مطالعه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
 - رفتار مکانیکی نوعی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف پلیمری به روش تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته و به منظور ارزیابی رفتار تنش استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که




شکل ۶- قرار دادن نمونه ها زیر دستگاه CBR.

- [5]- Kumar, Arvind, Compressive strength of fiber reinforced highly compressible clay, Construction and Building Materials 20 (2006) 1063–1068.
- [6]- Marandi, S.M., Strength and Ductility of Randomly Distributed Palm Fibers Reinforced Silty-Sand Soils, American Journal of Applied Sciences 5 (3) 2008: 209-220.

رفتار خاک به میزان CBR و یافتن میزان بهینه الیاف، تحت تأثیر مطلوب حضور الیاف قرار می‌گیرد.

- براساس نتایج به دست‌آمده در این پژوهش، خاک مسلح در مقایسه با خاک غیرمسلح دارای مدول الاستیسیته کمتری بوده و رفتار شکل‌پذیرتری دارد. به عبارت دیگر خاک غیرمسلح دارای رفتاری شبیه مواد ترد و شکننده بوده و با اضافه کردن الیاف، رفتار آن نرم‌تر و شکل‌پذیرتر می‌گردد. این تغییر در رفتار را می‌توان از کاهش شیب اولیه منحنی‌ها و افزایش کرنش در نقطه تنش ماکزیمم (کرنش گسیختگی) استنباط نمود. بدیهی است که تغییر رفتار خاک از حالت ترد به حالت شکل‌پذیر، در کنار افزایش مقاومت خاک یک مزیت چشمگیر در تغییر رفتار خاک مسلح به حساب می‌آید.
- افزایش ۷۱۷ درصدی CBR خاک با الیاف ۱۲ میلیمتری با بهینه ۰/۱ درصد وزنی که برای چنین خاک سستی بسیار بالا می‌باشد.
- افزایش باربری خاک تا ۰/۱ درصد وزنی الیاف و کاهش آن از مقدار بیشتر از آن.



شکل ۹- مقایسه مقدار CBR در سایزهای مختلف الیاف.

مراجع:

- [1]- Yetimoglu, Temel, study on bearing capacity of randomly distributed fiber-reinforced sand fills overlying soft clay, Geotextiles and Geomembranes 23 (2005) 174–183.
- [2]- Yi Cai, Effect of polypropylene fibre and lime admixture on engineering properties of clayey soil, Engineering Geology 87 (2006) 230–240.
- [3]- Prabakar, J., Effect of random inclusion of sisal fibre on strength behaviour of soil, Construction and Building Materials 16 (2002) 123–131.
- [4]- Sheng Tang, Chao, Interfacial shear strength of fiber reinforced soil, Geotextiles and Geomembranes 28 (2010) 54–62.